

## Criteria oppervlaktebeoordeling metselwerk

Alleen de STABU-standaard en de Uitvoeringsrichtlijn Metselwerkconstructies (PBL 0357 SKG-IKOB) geven eisen ten aanzien van voegen en de vlakheid van met metselmortel gemetselde constructies. Metselwerk waaraan normale visuele eisen worden gesteld vallen in groep 3.

Tabel - Criteria oppervlaktebeoordeling metselwerk (PBL 0357)

Beoordelingsaspect		Groep 1	Groep 2	Groep 3	Groep 4
Stootvoegen (ten opzichte van de voorgeschreven voegbreedte)		toegestane afwijking ten hoogste $\pm 2$ mm *)	geen eisen	toegestane afwijking ten hoogste $\pm 3$ mm *)	geen eisen
Lintvoegen (ten opzichte van de voorgeschreven voegdikte)		toegestane afwijking ten hoogste 2 mm/m *)	geen eisen	toegestane afwijking ten hoogste 3 mm/m *)	geen eisen
Lintvoegen (lengterichting; gemeten over de bovenkant steen/blok/element)		over een lengte van 2 m is de afwijking t.o.v. een rechte lijn 2 mm/m met een maximum van 8 mm *)	geen eisen	over een lengte van 2 m is de afwijking t.o.v. een rechte lijn 3 mm/m met een maximum van 8 mm *)	geen eisen
Vlakheid: maximaal toelaatbare maatafwijking bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van:	1 m	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm
	4 m	8 mm	9 mm	9 mm	10 mm
	10 m	12 mm	12 mm	15 mm	15 mm
	15 m	13 mm	15 mm	20 mm	20 mm

\*) Aanvulling: Bij deze tolerantie dient opgeteld te worden de tolerantie vermeld in de steenspecificatie.

### Omschrijving groepen:

**Groep 1:** metselwerk met metselmortel, schoon metselwerk, waaraan hoge visuele eisen worden gesteld;

**Groep 2:** metselwerk met metselmortel, naderhand afgewerkt metselwerk, waaraan hoge eisen worden gesteld in verband met latere afwerkingen, zoals stucadoorswerk;

**Groep 3:** metselwerk met metselmortel, schoon metselwerk, waaraan normale visuele eisen worden gesteld;

**Groep 4:** metselwerk met metselmortel, vuil metselwerk, waaraan geen visuele eisen worden gesteld.

Bron: STABU standaard, hoofdstuk 22 en SKG-IKOB publicatie nr. PBL0357/98

Velp, 2009